


# Tvrdokovové frézy

## SC 48013 AURORAX

Tvrdokovové frézy 4 břité s nesouměrnou šroubovicí 35-38°, pro univerzální použití, zvláště vhodné pro tvrdé materiály, včetně kalených ocelí.



Detail břitu

Označení	CZK	Rozměry (mm)							Z	Sražení
		D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>	D <sub>3</sub>	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>	L <sub>3</sub>			
SC 48013 030 GS HB AURORAX	566 Kč	3,00	6,00	2,70	57	8	21	4	0,1x45°	
SC 48013 040 GS HB AURORAX	566 Kč	4,00	6,00	3,70	57	11	21		0,1x45°	
SC 48013 050 GS HB AURORAX	566 Kč	5,00	6,00	4,70	57	13	21		0,1x45°	
SC 48013 060 GS HB AURORAX	566 Kč	6,00	6,00	5,70	57	13	21		0,2x45°	
SC 48013 080 GS HB AURORAX	724 Kč	8,00	8,00	7,70	63	19	27		0,2x45°	
SC 48013 100 GS HB AURORAX	1 243 Kč	10,00	10,00	9,50	72	22	32		0,3x45°	
SC 48013 120 GS HB AURORAX	1 511 Kč	12,00	12,00	11,50	83	26	38		0,3x45°	
SC 48013 140 GS HB AURORAX	1 974 Kč	14,00	14,00	13,50	83	26	42		0,3x45°	
SC 48013 160 GS HB AURORAX	2 693 Kč	16,00	16,00	15,50	92	32	44		0,4x45°	
SC 48013 180 GS HB AURORAX	3 307 Kč	18,00	18,00	17,50	92	32	50		0,4x45°	
SC 48013 200 GS HB AURORAX	4 391 Kč	20,00	20,00	19,50	104	38	54		0,5x45°	

Obráběný materiál	Pevnost v tahu N/mm <sup>2</sup>	Řezná rychlost Vc (m/min)	Posuv fz (mm/zub)			
			Průměr (mm)			
			3-6	8-10	12-16	18-20
Automatové a konstrukční oceli, zušlechtěné oceli	< 500	50 - 100	0,04	0,05	0,07	0,08
		100 - 160	0,03	0,04	0,06	0,07
	500 - 700	50 - 90	0,04	0,05	0,06	0,07
		80 - 130	0,02	0,03	0,05	0,06
700 - 1000	60 - 90	0,03	0,04	0,06	0,07	
	90 - 110	0,02	0,03	0,04	0,05	
1000 - 1400	50 - 70	0,02	0,03	0,04	0,05	
	60 - 90	0,02	0,02	0,03	0,03	
Nástrojové oceli (legované, nelegované)	< 1400	50 - 100	0,03	0,04	0,05	0,06
		80 - 110	0,02	0,03	0,04	0,05
	> 1400	40 - 60	0,03	0,04	0,05	0,06
Nerezové oceli	< 850	50 - 80	0,02	0,03	0,04	0,05
		20 - 50	0,03	0,04	0,05	0,06
	850 - 1100	30 - 60	0,03	0,04	0,05	0,06
Šedá litina s lupínkovým grafitem	< 180 HB	40 - 80	0,02	0,03	0,04	0,05
		60 - 80	0,05	0,07	0,09	0,11
Šedá litina s kuličkovým grafitem	> 260 HB	80 - 100	0,03	0,04	0,06	0,08
		60 - 120	0,04	0,04	0,05	0,06
AL/AL - slitiny (< 12% SI)	< 600	70 - 140	0,03	0,03	0,04	0,05
		130 - 450	0,07	0,09	0,12	0,17
		300 - 600	0,04	0,06	0,08	0,10
AL/AL - slitiny (> 12% SI)	< 600	100 - 250	0,05	0,07	0,10	0,15
		140 - 450	0,02	0,03	0,05	0,07
		90 - 160	0,04	0,05	0,07	0,09
Měď, bronz, mosaz	< 850	150 - 250	0,03	0,04	0,06	0,08